

	MANUAL DE FABRICACION DE PRODUCTO VINILO T1		CÓDIGO M-PRO-01
	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 9	

FICHA TECNICA VINILO TIPO 1

1. DESCRIPCIÓN GENERAL:

Pintura vinil acrílica de alta calidad diseñada para aplicaciones que requieran resistencia a la intemperie, lavabilidad y buen rendimiento. Es apropiada para decorar y proteger superficies de muros, paredes y edificaciones en general tanto en ambientes interiores y exteriores.

PINTURAS EXTRACRYL ofrece toda la gama de colores concentrados y pastel en este tipo de recubrimiento.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDAD	VALOR
Molienda (H)	5
Viscosidad (KU)	125-135
Secamiento a 25°C (horas)	2
PH	8.5-9
Ciclos de abrasión	410
Porcentaje de Sólidos (%)	55
Peso por galón (Kg/gal)	5.3
Lavabilidad	83
Rendimiento m ² por galón	30-35

3. UTILIZACIÓN:

Este recubrimiento se utiliza para proteger y decorar superficies de concreto, ladrillo, yeso, pañetes, revoques y madera, tanto para ambientes interiores como exteriores.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie a recubrir debe estar completamente limpia y seca, en caso de existir la necesidad se deben realizar resanes para luego aplicar el recubrimiento.

	MANUAL DE FABRICACION DE PRODUCTO VINILO T1		CÓDIGO M-PRO-01
	VERSIÓN 01	PÁGINA 2 DE 9	

Para los repintes sobre vinilo en buenas condiciones, se limpia la superficie completamente y se aplica el nuevo vinilo. Las pinturas deterioradas y las pinturas no diluibles en agua, en general se eliminan con lija y se trata la superficie según su tipo para posterior aplicación del vinilo.

5. APLICACIÓN:

Con una espátula se mezcla perfectamente el Vinilo tipo 1 hasta que se observe uniforme, posteriormente se hace la disolución en agua de acuerdo con el equipo de aplicación a utilizar.

EQUIPO DE APLICACIÓN	CANTIDADES DE		No DE MANOS
	Extracryl T-1	AGUA	
Brocha o rodillo	1 galón	1/4 de galón	2 a 3
Pistola convencional	1 galón	30%	2 a 3
Pistola airless	1 galón	10%	2 a 3

Aplice 2 a 3 manos de pintura, para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente entre cada mano (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.

6 .RENDIMIENTO APROXIMADO:

- En superficie nueva sobre estuco Extracryl de 20 a 30 m² por galón a 3 manos.
- Repinte sobre color diferente 30 a 40 m² por galón a 3 manos.
- Repinte sobre color similar 40 a 50 m² por galón a 2 manos.

7. PRESENTACIONES

¼,galon,caneca

8. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación, consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca

	MANUAL DE FABRICACION DE PRODUCTO VINILO T1		CÓDIGO M-PRO-01
	VERSIÓN 01	PÁGINA 3 DE 9	

el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

9. SEGURIDAD Y AMBIENTE:

- Evite el contacto con los ojos y piel. Lave sus manos después de usar. No ingiera.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de tener buena ventilación, para evitar una sobre exposición utilice protección respiratoria.
- Si el producto tiene contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 minutos.
- En caso que el producto sea ingerido, busque atención médica inmediata.
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillado. Los envases vacíos deben ser reciclados.

10. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PINTURAS EXTRACRYL no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificado en esta ficha. Del mismo modo se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos.

Este producto fue elaborado por pinturas extracryl cuyo sistema de gestión de calidad está certificado conforme a la norma **ISO 9001**